

- Definición:** Sellador de poliuretano.
- Descripción:** NORKPOLIURETANO es un sellador de poliuretano de un componente formulado con un polímero que cura a temperatura ambiente.
- Características:** Tiene excelente adherencia a varios materiales sin tener que usar un primario; resiste el envejecimiento e intemperismo.
- Aplicaciones:** Esta formulado para ser aplicado en juntas de expansión, en estructuras y elementos prefabricados, en techos, fachadas y muros, instalaciones de vidrio, muebles sanitarios y cocinas integrales.
- Rendimiento:** El rendimiento de NORKPOLIURETANO depende de la aplicación y espesores.
- Presentación:** NORKPOLIURETANO se presenta en cartucho de 300 ml. En colores gris y blanco.

Modo de Empleo: Limpiar la superficie con cepillo metálico, esmeril o chorro de arena. El espacio libre bajo el sellador debe rellenarse con un material flexible. La junta debe estar limpia y seca para la aplicación de NORKPOLIURETANO. Para usar el cartucho, cortar la boquilla, perforar el sello y aplicar por medio de una pistola calafateadora. Los cartuchos abiertos deberán cerrarse inmediatamente después de usarlos y consumirlos totalmente en dos semanas. NORKPOLIURETANO se adhiere sin primario sobre zinc, aluminio, acero inoxidable, cerámica, resina epóxica, pvc duro y vidrio, además se puede aplicar sobre muros y aplanados de cemento, asbesto, piedra artificial, hierro, madera o triplay, previamente aplicada una mano delgada de un primario. Después del primario, esperar de 1 a 4 horas hasta aplicar el sellador. El sellador deberá llenar completamente la ranura, evitando la formación de aire y aplicarse a una temperatura entre 5 y 35 grados centígrados. NORKPOLIURETANO aplicado en un cordón de 6 mm. de espesor cura totalmente en 5 días, aproximadamente.

Datos Técnicos:	Color:	gris o blanco
	Consistencia	Pasta suave
	Secado al tacto 25 C	20 – 24 Hrs
	Vulcanización Final 25 C	7 – 14 días
	Peso específico 125 C	1.1 – 1.3
	Enlogacion	400 % mínimo
	Dureza Shore	42 – 47
	Recuperación	95 %
	Resistencia Rayos U.V.	Excelente

- Precauciones:**
- *Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lavarse las manos perfectamente.
 - *Su estabilidad al almacenaje es de seis meses en envase original perfectamente cerrado, manteniéndose en lugar fresco y seco.
 - *Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.