



BITUNORK FLEX

Definición: Impermeabilizante asfáltico base agua para superficies verticales y horizontales.

Descripción: BITUNORK FLEX es un asfalto emulsionado con resinas sintéticas y fibras celulósicas, de consistencia pastosa para aplicación en frío.

Características: BITUNORK FLEX posee propiedades de gran elasticidad, lo que le permite absorber deformaciones y agrietamientos normales en las superficies donde se aplica, así como una gran resistencia a la acción del intemperismo y alta adherencia a cualquier tipo de superficie aún cuando ésta se encuentre húmeda. Especial para climas fríos y templados. No contiene solventes inflamables ni tóxicos.

Aplicaciones: BITUNORK FLEX es un producto ideal para impermeabilizar azoteas, superficies inclinadas, de cimentación, jardineras, etc.

Rendimiento: BITUNORK FLEX tiene un rendimiento aproximado de 1 m²/lt por capa de aplicación, sobre una superficie lisa.

Presentación: BITUNORK FLEX se suministra en envases de 19 lt y 200 lt.

Modo de Empleo: Las superficies sobre las que se aplique BITUNORK FLEX deberán estar libres de polvo, óxidos, grasas y restos de pinturas o recubrimientos.

*Se recomienda usar PRIMARIO BITUNORK FLEX antes de la aplicación del producto, y en caso de existir fisuras o grietas aplicar el sellador bituminoso NORK CEMENT.

BITUNORK FLEX debe aplicarse tal como se encuentra en su envase, no debe diluirse, calentarse ni mezclarse con otros productos. BITUNORK FLEX se extiende sobre la superficie en capas delgadas esperando a que haya secado la capa anterior. Se aplica con llana metálica, brocha o rastrillo de hule.

Si la impermeabilización queda expuesta a la intemperie, se recomienda proteger al BITUNORK FLEX con pintura elastomérica NORKCRILL REFLECTA blanco o rojo, o bien con pintura reflectiva ALUNORK.

*NOTA: es conveniente usar guantes de hule para protección de las manos.

Datos Técnicos:	Nombre Químico:	Impermeabilizante asfáltico.
	Apariencia:	Pasta café oscuro.
	Olor:	Asfalto.
	% peso de sólidos:	46-48%
	Viscosidad:	35,000 – 40 000 cps
	Densidad a 25°C:	1.02 gr/cc +- 0.01
	P.H.:	10 - 11
	Conservación:	12 meses envasado.



Precauciones:

*Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco. Mantener el envase cerrado cuando no se utilice el producto.

*Al emplear el producto utilizar lentes, guantes resistentes a agentes químicos y ropa de algodón.

*No comer, beber o fumar cuando este usando el producto. Lavarse las manos antes de cualquier alimento y al finalizar del empleo del producto.